LV023

Frezy pełnowęglikowe wykańczające do stożka Z2 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych

Nowość





Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 1-5 mm, przy różnej długości całkowitej oraz różnej długości części roboczej
doskonałe wykończenie powierzchni, możliwość pokrycia części roboczej powłoką PVD, która znacznie zwiększa żywotność narzędzia
dostępne wersje: Prawy-Pozytyw

Zastosowanie

frezy spiralne 2-ostrzowe wykańczające z obniżeniem do stożka
do cięcia i frezowania w drewnie litym i materiałach drewnopochodnych
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbczych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w DREWNIE: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min
parametry pracy w PŁYCIE MEBLOWEJ: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów /ostrzy	R [mm] Promień czoła ostrza	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
o	LV023-0114080P	01	14	080	06	2	R=1	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
o	LV023-0216080P	02	16	080	06	2	R=2	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
o	LV023-0322080P	03	22	080	08	2	R=3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
o	LV023-0332090P	03	32	090	08	2	R=3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
o	LV023-0342100P	03	42	100	08	2	R=3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
o	LV023-0452100P	04	52	100	12	2	R=4	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
o	LV023-0462120P	04	62	120	12	2	R=4	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
o	LV023-0552120P	05	52	120	16	2	R=5	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
o	LV023-0572150P	05	72	150	16	2	R=5	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.

Do pobrania

F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf
InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 z czołem kulistym - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 z czołem kulistym - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych